

### Allgemeine Informationen

- ✓ Einfache Dachreparaturen
- ✓ Kautschuk mit Glasfasern
- ✓ Lange Lebensdauer mit starkem Halt
- ✓ 20 Jahre weich und flexibel
- ✓ Bei Temperaturen von -12 °C bis +50 °C anwendbar

### Anwendungsbereich

- ✓ Reparaturen von flachen und geneigten Dächern mit bituminöser Bedachung
- ✓ Abdichten von Schornsteinen, Dachrinnen, Dachrändern, Abdeckstreifen, Dachdurchstöße
- ✓ Fundamente und Mauern, flache und schiefe Dächer, Kuppeln, Terrassen und Balkons wasserdicht machen
- ✓ Sofortige Dichtung von undichten Dächern auch bei nassem Untergrund

### Gebrauchsanweisung

- Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein, sowie frei von Schnee und Eis
- Kartuschenkappe und Spritzdüse aufschneiden
- Dichtmasse auf gewünschte Stelle auftragen
- Bei größeren Flächen ggf. Armierungstuch verwenden



Schematische Darstellung GHpox Kartusche



TECHNOLOGIES GmbH

Freitec Technologies GmbH  
Daimlerstrasse 11  
73635 Rudersberg

Tel. +49 (0) 71 83 / 931 66 92  
Fax +49 (0) 71 83 / 931 66 93

mail@freitec-technologies.de  
www.freitec-technologies.de

### Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Flammpunkt	38°C (Minimum)
Gehalt an modifiziertem Asphalt	50 %
Feste Bestandteile	70 %
Zugfestigkeit (trockener Film)	200 PSI
Bruchdehnung (trockener Film)	150 %
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +82 °C
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Klimatische Beständigkeit	Gut
Wasserbeständigkeit bei ausreichendem Abfließen	Sehr gut
Anwendungstemperatur	-12 °C bis +50 °C Nicht verwenden bei Schnee oder Eisregen

### Verpackung und Ausführung

Verpackung	Bestellnummer
Kartusche 310 ml	D205 03 01 00
Topf 1 kg	D205 21 01 00
Topf 4,4 kg	D205 22 01 00
Topf 10 kg	D205 23 01 00

